11258

SILAMAT NA S 2866

rozpouštědlová barva bílá

Certifikát v pdf: 204/C5/2016/090-036915 http://www.kataloghmot.cz/katalog/258 C.pdf

Katalogový list: KL 258.pdf http://www.kataloghmot.cz/katalog/258 KL.pdf

Technické vlastnosti	
Měrná hmotnost [g.cm^{-3}]	1,5 – 1,7
Obsah sušiny [%]	75,0 minimum
Výrobní konzistence / viskozita základní složky	30 – 50 (pohárek φ = 6 mm) [s]
Ředidlo	C 6000/0010
Premixová balotina	neobsažena

Podmínky pro aplikaci	
Výrobcem doporučená teplota vzduchu [°C]	min. 10
Výrobcem doporučená relativní vlhkost vzduchu [%]	max. 80
Dávkování hmoty / barvy / základní složky [g.m^{-2}]	745
Druh dodatečného posypu	Swarco 100-600 H/G20
Dávkování dodatečného posypu [g.m^{-2}]	250

Měření při pokládce na zkušebním úseku	
Doba vytvrzení / zasychání při teplotě vzduchu	32,0 °C 30 min
Tloušťka mokrého nástřiku [µm]	400 – 600

Pozn:

Barvu lze použít pouze s dodatečným posypem.

denní viditelnost QD (mcd.m^{-2}.lx^{-1})

noční viditelnost za sucha R (mcd.m^{-2}.lx^{-1})

noční viditelnost za vlhka RW (mcd.m^{-2}.lx^{-1})

Výsledky měření na zkušebním úseku (čáry s dodatečným posypem)

místo měření			drsnost			noční viditelnost			index
			SRT			R			opotřebení
	12M	**třídy**	NS	12M	**třídy**	NS	12M	**třídy**	12M
Bez udání místa	0,3290	**B 2**	48	47	**S 1**	107	120	**R 2**	1