32444

PlastiRoute® SpotLine®nt-2C

dvousložkový plast nanášený za studena bílý provedení strukturální

Certifikát v pdf: 208/C5/2020/1.1 http://www.kataloghmot.cz/katalog/444 C.pdf

Katalogový list: KL 444.pdf http://www.kataloghmot.cz/katalog/444 KL.pdf

Technické vlastnosti	
Premixová balotina	neobsažena

Podmínky pro aplikaci	
Výrobcem doporučená teplota povrchu [°C]	5 – 50
Výrobcem doporučená teplota vzduchu [°C]	5 – 35
Výrobcem doporučená relativní vlhkost vzduchu [%]	max. 85
Poměr mísení jednotlivých složek	98:2
Dávkování hmoty / barvy / základní složky [g.m^{-2}]	2400
Druh dodatečného posypu	Weissker LUX 5H1 180-850
Dávkování dodatečného posypu [g.m^{-2}]	450

Měření při pokládce na zkušebním úseku	
Doba vytvrzení / zasychání při teplotě vzduchu	30.0 °C 15 min
Tloušťka vytvrzeného plastu [µm]	2400

Pozn:

denní viditelnost QD (mcd.m^{-2}.lx^{-1})

noční viditelnost za sucha R (mcd.m^{-2}.lx^{-1})

noční viditelnost za vlhka RW (mcd.m^{-2}.lx^{-1})

Výsledky měření na zkušebním úseku (čáry s dodatečným posypem)

místo měření	denní viditelnost		noční viditelnost		noční viditelnost		index
ULC	QD		R		RW		opotřebení
	12M	**třídy**	12M	**třídy**	12M	**třídy**	12M
I	155	**Q 3**	270	**R 4**	45	**RW 2**	1
II	136	**Q 3**	184	**R 3**	29	**RW 1**	1
III	134	**Q 3**	147	**R 2**	29	**RW 1**	1
IV	149	**Q 3**	176	**R 3**	37	**RW 2**	1
V	154	**Q 3**	229	**R 4**	55	**RW 3**	1
VI	158	**Q 3**	174	**R 3**	53	**RW 3**	1
VII	139	**Q 3**	110	**R 2**	42	**RW 2**	1
VIII	137	**Q 3**	222	**R 4**	35	**RW 2**	1
IX	147	**Q 3**	269	**R 4**	53	**RW 3**	1

32444

PlastiRoute® SpotLine®nt-2C

dvousložkový plast nanášený za studena bílý provedení strukturální

Certifikát v pdf: 208/C5/2020/1.1 http://www.kataloghmot.cz/katalog/444 C.pdf

Katalogový list: KL 444.pdf http://www.kataloghmot.cz/katalog/444 KL.pdf

denní viditelnost QD (mcd.m^{-2}.lx^{-1})

noční viditelnost za sucha R (mcd.m^{-2}.lx^{-1})

noční viditelnost za vlhka RW (mcd.m^{-2}.lx^{-1})

Výsledky měření na zkušebním úseku (čáry s dodatečným posypem)

místo měření	denní viditelnost			noční viditelnost			noční viditelnost			index
	QD			R			RW			opotřebení
	NS	6M	12M	NS	6M	12M	NS	6M	12M	12M
I	193	157	155	521	422	270	112	78	45	1
II	188	142	136	515	355	184	119	62	29	1
III	183	140	134	511	335	147	124	77	29	1
IV	189	150	149	523	365	176	137	77	37	1
V	189	160	154	523	382	229	140	96	55	1
VI	190	154	158	546	340	174	139	89	53	1
VII	186	140	139	528	281	110	144	84	42	1
VIII	188	150	137	496	400	222	108	71	35	1
IX	194	158	147	527	442	269	131	93	53	1

Výsledky měření na zkušebním úseku (čáry s dodatečným posypem)

místo měření	denní viditelnost		noční viditelnost		noční viditelnost		index	
	QD		R		RW		opotřebení	
	18M	24M	18M	24M	18M	24M	18M	24M
I	130	118	240	184	40	33	1	1
II	117	115	154	127	27	-	1	1
III	115	-	125	-	26	-	1	-
IV	130	124	149	120	32	27	1	1
V	129	119	182	140	46	36	1	1
VI	125	-	127	-	36	-	1	-
VII	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	116	116	181	140	28	26	1	1
IX	128	128	237	203	41	37	1	1