11526

UMANAX BSZ-HSB

rozpouštědlová barva bílá

Certifikát v pdf: 208/C5/2021/13.1 http://www.kataloghmot.cz/katalog/526_C.pdf

Katalogový list: KL 526.pdf http://www.kataloghmot.cz/katalog/526_KL.pdf

Technické vlastnosti	
Měrná hmotnost [g.cm^{-3}]	1,6
Obsah sušiny [%]	75,0 minimum
Výrobní konzistence / viskozita základní složky	min. 50 (pohárek φ = 4 mm) [s]
Druh vytvrzovací složky	C6000, toluen, aceton
Premixová balotina	neobsažena

Podmínky pro aplikaci	
Výrobcem doporučená teplota povrchu [°C]	> 10
Výrobcem doporučená relativní vlhkost vzduchu [%]	max. 80
Dávkování hmoty / barvy / základní složky [g.m^{-2}]	600
Druh dodatečného posypu	Swarco T14 G20 100-600
Dávkování dodatečného posypu [g.m^{-2}]	350

Měření při pokládce na zkušebním úseku	
Doba vytvrzení / zasychání při teplotě vzduchu	15,0 °C 29 min
Tloušťka mokrého nástřiku [µm]	375

Pozn:

denní viditelnost QD (mcd.m^{-2}.lx^{-1})

noční viditelnost za sucha R (mcd.m^{-2}.lx^{-1})

noční viditelnost za vlhka RW (mcd.m^{-2}.lx^{-1})

Výsledky měření na zkušebním úseku (čáry s dodatečným posypem)

místo měření	denní viditelnost				denní viditelnost				drsnost				noční viditelnost				index
	QD				β				SRT				R				opotřeben
	NS	6M	12M	**třídy**	NS	6M	12M	**třídy**	NS	6M	12M	**třídy**	NS	6M	12M	**třídy**	12M
I	226	156	142	**Q 3**	0,6099	0,3239	0,3317	**B 2**	51	51	54	**S 2**	240	184	175	**R 3**	1
II	214	148	134	**Q 3**	0,5800	0,3430	0,3527	**B 2**	50	52	53	**S 2**	216	176	142	**R 2**	1
III	211	149	121	**Q 2**	0,5639	0,3254	0,3304	**B 2**	48	50	51	**S 2**	228	174	130	**R 2**	1
IV	211	145	115	**Q 2**	0,5697	0,3215	0,3150	**B 2**	48	52	52	**S 2**	222	186	153	**R 3**	1
V	218	151	122	**Q 2**	0,6183	0,3232	0,3360	**B 2**	47	50	53	**S 2**	267	221	190	**R 3**	1
VI	220	151	114	**Q 2**	0,5456	0,3227	0,3228	**B 2**	47	51	54	**S 2**	240	198	181	**R 3**	1
VII	215	139	111	**Q 2**	0,5841	0,3312	0,4050	**B 3**	49	52	53	**S 2**	196	163	130	**R 2**	1
VIII	213	141	109	**Q 2**	0,5899	0,3219	0,3376	**B 2**	48	51	52	**S 2**	184	150	112	**R 2**	1
IX	216	144	117	**Q 2**	0,6336	0,3160	0,3952	**B 2**	49	51	54	**S 2**	210	170	149	**R 2**	1