

Technické vlastnosti	
Výrobní konzistence / viskozita základní složky	28 – 32 (pohárek $\varphi = 6$ mm) [s]
Druh vytvrzovací složky	reaktivní balotina (složka B)

Podmínky pro aplikaci	
Výrobce doporučená teplota povrchu [°C]	min. 5
Výrobce doporučená relativní vlhkost vzduchu [%]	max. 80
Poměr mísení jednotlivých složek	A : B = 1 : 1
Dávkování hmoty / barvy / základní složky [g.m ⁻²]	800
Druh dodatečného posypu	Nocto Atlantis B (složka B)
Dávkování dodatečného posypu [g.m ⁻²]	800

Měření při pokládce na zkušebním úseku	
Doba vytvrzení / zasychání při teplotě vzduchu	14,5 °C 15 min
Tloušťka mokrého nástřiku [μm]	475
Tloušťka vytvrzeného plastu [μm]	1100

Pozn:

Tloušťka vytvrzeného plastu vč. dodatečného posypu

denní viditelnost QD (mcd.m⁻².lx⁻¹)noční viditelnost za sucha R (mcd.m⁻².lx⁻¹)noční viditelnost za vlhka RW (mcd.m⁻².lx⁻¹)**Výsledky měření na zkušebním úseku (čáry s dodatečným posypem)**

místo měření	denní viditelnost		drsnost		noční viditelnost		index
	QD		SRT		R		
ULC	12M	třídy	12M	třídy	12M	třídy	12M
Mimo stopu (M)	189	Q 4	45	S 1	172	R 3	1
Ve stopě (S)	161	Q 4	45	S 1	170	R 3	1



21570

NOCTO ATLANTIS

stříkaná plastická hmota barvy bílé

Certifikát v pdf: [208/C5/2022/17.1](http://www.kataloghmot.cz/katalog/570_C.pdf)Katalogový list: [KL 570.pdf](http://www.kataloghmot.cz/katalog/570_KL.pdf)http://www.kataloghmot.cz/katalog/570_C.pdfhttp://www.kataloghmot.cz/katalog/570_KL.pdfdenní viditelnost QD ($\text{mcd}\cdot\text{m}^2\cdot\text{lx}^{-1}$)noční viditelnost za sucha R ($\text{mcd}\cdot\text{m}^2\cdot\text{lx}^{-1}$)noční viditelnost za vlhka RW ($\text{mcd}\cdot\text{m}^2\cdot\text{lx}^{-1}$)**Výsledky měření na zkušebním úseku (čáry s dodatečným posypem)**

místo měření	denní viditelnost			drsnost			noční viditelnost			index
	QD			SRT			R			opotřebení
	NS	6M	12M	NS	6M	12M	NS	6M	12M	12M
Mimo stopu (M)	238	143	189	46	47	45	200	197	172	1
Ve stopě (S)	242	141	161	47	46	45	207	178	170	1

Výsledky měření na zkušebním úseku (čáry s dodatečným posypem)

místo měření	denní viditelnost		drsnost		noční viditelnost		index	
	QD		SRT		R		opotřebení	
	18M	24M	18M	24M	18M	24M	18M	24M
Mimo stopu (M)	166	198	47	45	184	189	1	1
Ve stopě (S)	163	176	45	45	132	151	1	1