

| Technické vlastnosti                            |                           |
|---|---------------------------|
| Měrná hmotnost [g.cm <sup>-3</sup> ]            | 1,55 ± 0,1                |
| Obsah sušiny [%]                                | 75,0 minimum              |
| Výrobní konzistence / viskozita základní složky | 35 (pohárek φ = 6 mm) [s] |
| Ředidlo   | aceton                    |
| Premixová balovina                              | neobsažena                |

| Podmínky pro aplikaci  |                   |
|--|-------------------|
| Výrobce doporučená teplota povrchu [°C]                        | 5 – 45            |
| Výrobce doporučená teplota vzduchu [°C]                        | 5 – 35            |
| Výrobce doporučená relativní vlhkost vzduchu [%]               | max. 85           |
| Dávkování hmoty / barvy / základní složky [g.m <sup>-2</sup> ] | 580               |
| Druh dodatečného posypu  | Echolux Super 3FT |
| Dávkování dodatečného posypu [g.m <sup>-2</sup> ]              | 300               |

| Měření při pokládce na zkušebním úseku         |                |
|--|----------------|
| Doba vytvrzení / zasychání při teplotě vzduchu | 27,5 °C 12 min |
| Tloušťka mokrého nástřiku [μm]                 | 370            |

Pozn:

Barvu lze použít pouze s dodatečným posypem.

denní viditelnost QD (mcd.m<sup>-2</sup>.lx<sup>-1</sup>)noční viditelnost za sucha R (mcd.m<sup>-2</sup>.lx<sup>-1</sup>)noční viditelnost za vlhka RW (mcd.m<sup>-2</sup>.lx<sup>-1</sup>)**Výsledky měření na zkušebním úseku (čáry s dodatečným posypem)**

| místo měření   | denní viditelnost |     |     |              | drsnost |    |     |              | noční viditelnost |     |     |              | index<br>opotrebení |
|----------------|-------------------|-----|-----|--------------|---------|----|-----|--------------|-------------------|-----|-----|--------------|---------------------|
|                | QD                |     |     |              | SRT     |    |     |              | R                 |     |     |              |                     |
|                | NS                | 6M  | 12M | <b>třídy</b> | NS      | 6M | 12M | <b>třídy</b> | NS                | 6M  | 12M | <b>třídy</b> | 12M                 |
| Mimo stopu (M) | 203               | 142 | 178 | <b>Q 4</b>   | 45      | 45 | 53  | <b>S 2</b>   | 367               | 229 | 120 | <b>R 2</b>   | 1                   |
| Ve stopě (S)   | 199               | 135 | 180 | <b>Q 4</b>   | 45      | 45 | 53  | <b>S 2</b>   | 365               | 213 | 121 | <b>R 2</b>   | 1                   |



