

| Technické vlastnosti                            |                                |
|---|--------------------------------|
| Měrná hmotnost [g.cm <sup>-3</sup> ]            | 1,60 ± 0,15                    |
| Obsah sušiny [%]                                | 75,0 minimum                   |
| Výrobní konzistence / viskozita základní složky | 25 – 45 (pohárek φ = 6 mm) [s] |
| Ředidlo   | ředidlo Zebra HS/ toluen       |
| Premixová balovina                              | neobsažena                     |

**Podmínky pro aplikaci**

|  |                     |
|--|---------------------|
| Výrobce doporučená teplota povrchu [°C]                        | min. 5              |
| Výrobce doporučená teplota vzduchu [°C]                        | min. 5              |
| Výrobce doporučená relativní vlhkost vzduchu [%]               | max. 80             |
| Dávkování hmoty / barvy / základní složky [g.m <sup>-2</sup> ] | 820                 |
| Druh dodatečného posypu  | Sovitec MBG1B2T (P) |
| Dávkování dodatečného posypu [g.m <sup>-2</sup> ]              | 250                 |

**Měření při pokládce na zkušebním úseku**

|  |         |    |     |
|--|---------|----|-----|
| Doba vytvrzení / zasychání při teplotě vzduchu | 11,5 °C | 16 | min |
| Tloušťka mokrého nástřiku [μm]                 | 510     |    |     |

Pozn:

Barvu lze použít pouze s dodatečným posypem.

denní viditelnost QD (mcd.m<sup>-2</sup>.lx<sup>-1</sup>)noční viditelnost za sucha R (mcd.m<sup>-2</sup>.lx<sup>-1</sup>)noční viditelnost za vlhka RW (mcd.m<sup>-2</sup>.lx<sup>-1</sup>)**Výsledky měření na zkušebním úseku (čáry s dodatečným posypem)**

| místo měření   | denní viditelnost |     |     |              |     | drsnost<br>SRT | noční viditelnost |     |              |     |     | index<br>opotřebení |     |              |     |     |     |
|----------------|-------------------|-----|-----|--------------|-----|----------------|-------------------|-----|--------------|-----|-----|---------------------|-----|--------------|-----|-----|-----|
|                | QD                |     |     |              |     |                | R                 |     |              |     |     |                     |     |              |     |     |     |
|                | NS                | 6M  | 12M | <b>třídy</b> | 24M | NS             | 6M                | 12M | <b>třídy</b> | 24M | NS  | 6M                  | 12M | <b>třídy</b> | 24M | 12M | 24M |
| Mimo stopu (M) | 194               | 155 | 151 | <b>Q 3</b>   | 136 | 55             | 51                | 52  | <b>S 2</b>   | 54  | 452 | 314                 | 186 | <b>R 3</b>   | 153 | 1   | 1   |
| Ve stopě (S)   | 192               | 144 | 142 | <b>Q 3</b>   | 126 | 52             | 49                | 49  | <b>S 1</b>   | 56  | 435 | 229                 | 156 | <b>R 3</b>   | 107 | 1   | 1   |



