

| Technické vlastnosti                            |                                |
|---|--------------------------------|
| Měrná hmotnost [g.cm <sup>-3</sup> ]            | 1,6 – 1,7                      |
| Obsah sušiny [%]                                | 75,0 minimum                   |
| Výrobní konzistence / viskozita základní složky | 40 – 45 (pohárek φ = 6 mm) [s] |
| Ředidlo   | toluen / Solvax                |
| Premixová balovina                              | neobsažena                     |

| Podmínky pro aplikaci  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Výrobce doporučená teplota povrchu [°C]                        | min. 5                              |
| Výrobce doporučená teplota vzduchu [°C]                        | min. 5                              |
| Výrobce doporučená relativní vlhkost vzduchu [%]               | max. 80                             |
| Dávkování hmoty / barvy / základní složky [g.m <sup>-2</sup> ] | 600                                 |
| Druh dodatečného posypu  | Sovitec MBG1B2T P (600-125 SBP SRT) |
| Dávkování dodatečného posypu [g.m <sup>-2</sup> ]              | 300                                 |

| Měření při pokládce na zkušebním úseku         |               |
|--|---------------|
| Doba vytvrzení / zasychání při teplotě vzduchu | 17,0 °C 6 min |
| Tloušťka mokrého nástřiku [μm]                 | 375           |

Pozn:

Barvu lze použít pouze s dodatečným posypem

denní viditelnost QD (mcd.m<sup>-2</sup>.lx<sup>-1</sup>)noční viditelnost za sucha R (mcd.m<sup>-2</sup>.lx<sup>-1</sup>)noční viditelnost za vlhka RW (mcd.m<sup>-2</sup>.lx<sup>-1</sup>)**Výsledky měření na zkušebním úseku (čáry s dodatečným posypem)**

| místo měření   | denní viditelnost |     |     |              | drsnost |    |     |              | noční viditelnost |     |     |              | index opotřebení |
|----------------|-------------------|-----|-----|--------------|---------|----|-----|--------------|-------------------|-----|-----|--------------|------------------|
|                | QD                |     |     |              | SRT     |    |     |              | R                 |     |     |              |                  |
|                | NS                | 6M  | 12M | <b>třídy</b> | NS      | 6M | 12M | <b>třídy</b> | NS                | 6M  | 12M | <b>třídy</b> | 12M              |
| Mimo stopu (M) | 205               | 147 | 195 | <b>Q 4</b>   | 52      | 46 | 45  | <b>S 1</b>   | 290               | 163 | 129 | <b>R 2</b>   | 1                |
| Ve stopě (S)   | 201               | 114 | 189 | <b>Q 4</b>   | 52      | 45 | 45  | <b>S 1</b>   | 274               | 173 | 119 | <b>R 2</b>   | 1                |



