

| Technické vlastnosti | |
|---|------------------------|
| Premixová balotina | obsažena |
| Podmínky pro aplikaci | |
| Výrobce doporučená teplota povrchu [°C] | 10 – 45 |
| Výrobce doporučená teplota vzduchu [°C] | 10 – 30 |
| Výrobce doporučená relativní vlhkost vzduchu [%] | max. 80 |
| Poměr mísení jednotlivých složek | 100:1 nebo 98 : 2 |
| Dávkování hmoty / barvy / základní složky [g.m ²] | 1600 |
| Druh dodatečného posypu | Swarcoflex 200-800 T18 |
| Dávkování dodatečného posypu [g.m ²] | 340 |

| Měření při pokládce na zkušební úseku | |
|--|----------------|
| Doba vytvrzení / zasychání při teplotě vzduchu | 25,0 °C 15 min |
| Tloušťka vytvrzeného plastu [μm] | 2100 |

Pozn:

denní viditelnost QD (mcd.m².lx⁻¹)noční viditelnost za sucha R (mcd.m².lx⁻¹)noční viditelnost za vlhka RW (mcd.m².lx⁻¹)**Výsledky měření na zkušebním úseku (čáry s dodatečným posypem)**

| místo měření | denní viditelnost | | noční viditelnost | | noční viditelnost | | index |
|--------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-------------|----------------|
| | QD | | R | | RW | | |
| ULC | 12M | třídy | 12M | třídy | 12M | třídy | opotřebení 12M |
| I | 128 | Q 2 | 274 | R 4 | 40 | RW 2 | 1 |
| II | 118 | Q 2 | 213 | R 4 | 32 | RW 1 | 1 |
| III | 124 | Q 2 | 146 | R 2 | - | - | 1 |
| IV | 129 | Q 2 | 149 | R 2 | - | - | 1 |
| V | 141 | Q 3 | 192 | R 3 | 31 | RW 1 | 1 |
| VI | 145 | Q 3 | 154 | R 3 | 26 | RW 1 | 1 |
| VII | 136 | Q 3 | 114 | R 2 | - | - | 1 |
| VIII | 146 | Q 3 | 106 | R 2 | - | - | 1 |
| IX | 153 | Q 3 | 116 | R 2 | - | - | 1 |



denní viditelnost QD (mcd.m².lx⁻¹)noční viditelnost za sucha R (mcd.m².lx⁻¹)noční viditelnost za vlhka RW (mcd.m².lx⁻¹)**Výsledky měření na zkušebním úseku (čáry s dodatečným posypem)**

| místo měření | denní viditelnost | | | noční viditelnost | | | noční viditelnost | | | index |
|--------------|-------------------|-----|-----|-------------------|-----|-----|-------------------|----|-----|------------|
| | QD | | | R | | | RW | | | opotřebení |
| | NS | 6M | 12M | NS | 6M | 12M | NS | 6M | 12M | 12M |
| I | 186 | 141 | 128 | 439 | 332 | 274 | 96 | 48 | 40 | 1 |
| II | 184 | 144 | 118 | 458 | 265 | 213 | 106 | 44 | 32 | 1 |
| III | 190 | 149 | 124 | 443 | 181 | 146 | - | - | - | 1 |
| IV | 189 | 150 | 129 | 454 | 151 | 149 | - | - | - | 1 |
| V | 190 | 154 | 141 | 444 | 249 | 192 | 96 | 40 | 31 | 1 |
| VI | 192 | 165 | 145 | 388 | 188 | 154 | 101 | 31 | 26 | 1 |
| VII | 196 | 151 | 136 | 375 | 139 | 114 | - | - | - | 1 |
| VIII | 192 | 164 | 146 | 306 | 119 | 106 | - | - | - | 1 |
| IX | 203 | 177 | 153 | 228 | 124 | 116 | - | - | - | 1 |

Výsledky měření na zkušebním úseku (čáry s dodatečným posypem)

| místo měření | denní viditelnost | | | noční viditelnost | | | noční viditelnost | | | index | | | |
|--------------|-------------------|-----|-----|-------------------|-----|-----|-------------------|-----|-----|------------|-----|-----|--|
| | QD | | | R | | | RW | | | opotřebení | | | |
| | 18M | 24M | 30M | 18M | 24M | 30M | 18M | 24M | 30M | 18M | 24M | 30M | |
| I | 141 | 141 | 132 | 276 | 260 | 245 | 39 | 44 | 39 | 1 | 1 | 1 | |
| II | 136 | 133 | 128 | 203 | 178 | 171 | 34 | 29 | 27 | 1 | 1 | 1 | |
| III | 144 | 136 | 137 | 148 | 119 | 127 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |
| IV | 144 | 136 | 134 | 160 | 122 | 137 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |
| V | 152 | 147 | 137 | 207 | 172 | 177 | 25 | 36 | 33 | 1 | 1 | 1 | |
| VI | 155 | 149 | 141 | 161 | 132 | 142 | 27 | 29 | 28 | 1 | 1 | 1 | |
| VII | 144 | 143 | 141 | 120 | 101 | 110 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |
| VIII | 152 | - | - | 110 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| IX | 154 | - | - | 113 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |