ReibePlastik - Strukturální

dvousložková plastická hmota nanášená za studena barvy červené pro provedení strukturální

Technické vlastnosti	
Premixová balotina	obsažena
Podmínky pro aplikaci	
Výrobcem doporučená teplota podkladu [°C]	5 – 45
Výrobcem doporučená teplota vzduchu [°C]	min. 5
Výrobcem doporučená relativní vlhkost vzduchu [%]	max. 75
Poměr mísení jednotlivých složek	100 : 1
Dávkování hmoty [$g.m^{-2}$]	4200
Druh dodatečného posypu	Swarcoflex 200-800 T18 M20
Dávkování dodatečného posypu [$g.m^{-2}$]	350
Měření při pokládce na zkušebním úseku	
Doba vytvrzení při teplotě vzduchu 23 °C [min]	24
Tloušťka vytvrzeného plastu [µm]	5000

vzhled značení po 12 měsících

Výsledky měření a zařazení do tříd

	denní viditelnost QD ($mcd.m^{-2}.lx^{-1}$)				trichromatické souřadnice								drsnost SRT				index opotřebení			
	bez posypu		s posypem		bez posypu				s posypem				bez posypu		s posypem		bez posypu		s posypem	
	M	**S**	**M**	**S**	**M**		**S**		**M**		**S**		**M**	**S**	**M**	**S**	**M**	**S**	**M**	**S**
					x	**y**	**x**	**y**	**x**	**y**	**x**	**y**								
nový stav	88	82	75	70	0,523	0,333	0,518	0,334	0,508	0,329	0,505	0,330	neměřeno		neměřeno		-	-	-	-
po 6 měsících	83	80	61	61	0,495	0,334	0,499	0,334	0,426	0,335	0,409	0,334	neměřeno		neměřeno		-	-	-	-
po 12 měsících	**81**	**80**	**67**	**72**	**0,496**	**0,335**	**0,500**	**0,335**	**0,414**	**0,333**	**0,412**	**0,333**	neměřeno		neměřeno		**1**	**1**	**1**	**1**
třídy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-