

3M SCOTCHLANE 651
folie barvy žluté

Technické vlastnosti		
Povrchová úprava		retroreflexní
Podmínky pro aplikaci		
Výrobce doporučená teplota povrchu	[°C]	min. 15
Výrobce doporučená teplota vzduchu	[°C]	min. 15
Výrobce doporučená noční teplota vzduchu	[°C]	min. 5
Aplikace na čerstvý povrch vozovky		bez použití „primeru“
Aplikace na starý povrch vozovky		s použitím „primeru“
Měření při pokládce na zkušební úseku		
Tloušťka folie	[mm]	1,6

Výsledky měření a zařazení do tříd

Měření	noční viditelnost R (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹)	denní viditelnost β	drsnost SRT	trvanlivost (%)
po 3 měsících	302	0,275	47	vyhovuje
třídy	R 5	B 1	S 1	-