

**BRITELINE BLE ME typ II P4**  
folie barvy žluté

Technické vlastnosti		
Povrchová úprava		retroreflexní
Podmínky pro aplikaci		
Výrobce doporučená teplota povrchu	[°C]	min. 10
Výrobce doporučená teplota vzduchu	[°C]	min. 10
Výrobce doporučená relativní vlhkost vzduchu	[%]	max. 80
Aplikace na povrch vozovky		použití „primeru“, 48 h před aplikací bez deště
Měření při pokládce na zkušebním úseku		
Tloušťka folie	[mm]	1,7

vzhled značení po 2 měsících



Výsledky měření a zařazení do tříd – po 2 měsících

místo měření	denní viditelnost QD (mcd.m <sup>-2</sup> .lx <sup>-1</sup> )	třídy	denní viditelnost β	třídy	drsnost SRT	třídy	noční viditelnost R (mcd.m <sup>-2</sup> .lx <sup>-1</sup> ) za sucha	třídy	noční viditelnost R (mcd.m <sup>-2</sup> .lx <sup>-1</sup> ) za vlhka	třídy	index opotřebení	třídy
I	162	Q 3	0,3253	B 2	47	S 1	272	R 4	26	RW 1	1	-
II	164	Q 3	0,3537	B 2	46	S 1	285	R 4	26	RW 1	1	-
III	179	Q 3	0,4005	B 3	47	S 1	283	R 4	26	RW 1	1	-
IV	165	Q 3	0,3347	B 2	46	S 1	305	R 5	30	RW 1	1	-
V	166	Q 3	0,3455	B 2	49	S 1	293	R 4	30	RW 1	1	-
VI	179	Q 3	0,3963	B 2	49	S 1	280	R 4	25	RW 1	1	-
VII	180	Q 3	0,3979	B 2	49	S 1	275	R 4	27	RW 1	1	-