

**DELTALINE NM typ II P6**  
folie barvy žluté

vzhled značení po 2 měsících

Technické vlastnosti		
Povrchová úprava		retroreflexní
Podmínky pro aplikaci		
Výrobce doporučená teplota povrchu	[°C]	min. 10
Výrobce doporučená teplota vzduchu	[°C]	min. 10
Výrobce doporučená noční teplota vzduchu	[°C]	min. 10
Výrobce doporučená relativní vlhkost vzduchu	[%]	max. 80
Aplikace na povrch vozovky		s pramerem
Měření při pokládce na zkušebním úseku		
Tloušťka folie	[mm]	2



Výsledky měření a zařazení do tříd – po 2 měsících

místo měření	denní viditelnost QD (mcd.m <sup>-2</sup> .lx <sup>-1</sup> )	třídy	denní viditelnost β	třídy	drsnost SRT	třídy	noční viditelnost R (mcd.m <sup>-2</sup> .lx <sup>-1</sup> ) za sucha	třídy	noční viditelnost R (mcd.m <sup>-2</sup> .lx <sup>-1</sup> ) za vlhka	třídy	index opotřebení	třídy
I	165	Q 3	0,2649	B 1	57	S 3	459	R 5	41	RW 2	1	-
II	171	Q 3	0,2613	B 1	54	S 2	332	R 5	74	RW 3	1	-
III	166	Q 3	0,2243	B 1	55	S 3	483	R 5	65	RW 3	1	-
IV	167	Q 3	0,2440	B 1	53	S 2	372	R 5	68	RW 3	1	-
V	168	Q 3	0,2404	B 1	55	S 3	463	R 5	46	RW 2	1	-
VI	165	Q 3	0,2365	B 1	53	S 2	331	R 5	53	RW 3	1	-
VII	164	Q 3	0,2289	B 1	53	S 2	502	R 5	72	RW 3	1	-