

BRITE-LINE 501, Typ II, P6
folie barvy žluté

Technické vlastnosti		
Povrchová úprava	retroreflexní	
Podmínky pro aplikaci		
Výrobce doporučená teplota povrchu	[°C]	min. 10
Výrobce doporučená teplota vzduchu	[°C]	min. 10
Výrobce doporučená noční teplota vzduchu	[°C]	min. 10
Výrobce doporučená relativní vlhkost vzduchu	[%]	max. 80
Aplikace na povrch vozovky	s primerem	
Měření při pokládce na zkušební úseku		
TLoušťka folie	[mm]	1,5

vzhled značení po 3 měsících



Výsledky měření a zařazení do tříd

Měření	denní viditelnost QD (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹)		drsnost SRT		noční viditelnost R (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹)				index opotřebení	
					za sucha		za vlhka			
	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S
po 3 měsících	192	188	45	45	300	281	39	29	1	1
třídy	Q 3	Q 3	S 1	S 1	R 5	R 4	RW 2	RW 1	-	-