

UMANAX SB ŽLUTÁ
rozpouštědlová barva žlutá

Technické vlastnosti		
Měrná hmotnost	[g.cm ⁻³]	1,6
Obsah sušiny	[%]	78
Výrobní konzistence (pohárek $\phi = 4$ mm)	[s]	80 - 140
Ředidlo		acetón, toluen, C6000
Premixová balotina		neobsažena
Podmínky pro aplikaci		
Výrobce doporučená teplota vzduchu	[°C]	min. 10
Výrobce doporučená relativní vlhkost vzduchu	[%]	max. 80
Dávkování barvy	[g.m ⁻²]	650
Druh dodatečného posypu		Swarco T18 200-800
Dávkování dodatečného posypu	[g.m ⁻²]	390
Měření při pokládce na zkušebním úseku		
Tloušťka mokrého nástřiku	[μ m]	400
Zasychání při teplotě vzduchu 25,5 °C	[min]	20

vzhled značení po 1 měsíci



Výsledky měření na zkušebním úseku po 1 měsíci od pokládky a zařazení do tříd (čáry s dodatečným posypem)

místo měření	denní viditelnost QD (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹)	třídy	denní viditelnost β	třídy	drsnost SRT	třídy	noční viditelnost R (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹)	třídy	index opotřebení	třídy
I	150	Q 3	0,2502	B 1	46	S 1	260	R 4	1	-
II	137	Q 3	0,3060	B 2	45	S 1	244	R 4	1	-
III	140	Q 3	0,2830	B 1	45	S 1	232	R 4	1	-
IV	140	Q 3	0,2980	B 1	45	S 1	232	R 4	1	-
V	141	Q 3	0,3346	B 2	45	S 1	258	R 4	1	-
VI	145	Q 3	0,3103	B 2	45	S 1	266	R 4	1	-
VII	140	Q 3	0,3200	B 2	46	S 1	248	R 4	1	-
VIII	141	Q 3	0,2752	B 1	45	S 1	231	R 4	1	-
IX	143	Q 3	0,2740	B 1	45	S 1	241	R 4	1	-