

TEMPOLINE WR
folie barvy žluté

Technické vlastnosti		
Povrchová úprava	retroreflexní	
Podmínky pro aplikaci		
Výrobce doporučená teplota vzduchu	[°C]	10 – 35
Noční teplota vzduchu	[°C]	min. 10
Výrobce doporučená relativní vlhkost vzduchu	[%]	max. 70
Aplikace na povrch vozovky	použití „primeru“	
Měření při pokládce na zkušební úseku		
Tloušťka folie	[mm]	1,4

vzhled značení po 2 měsících



Výsledky měření na zkušební úseku po 2 měsících od pokládky a zařazení do tříd

místo měření	denní viditelnost QD (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹)	třídy	denní viditelnost β	třídy	drsnost SRT	třídy	noční viditelnost R (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹) za sucha	třídy	noční viditelnost R (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹) za vlhka	třídy	index opotřebení	třídy
I	178	Q 3	0,4236	B 3	47	S 1	290	R 4	44	RW 2	1	-
II	178	Q 3	0,4574	B 3	47	S 1	310	R 5	45	RW 2	1	-
III	175	Q 3	0,4259	B 3	46	S 1	279	R 4	60	RW 3	1	-
IV	156	Q 3	0,4072	B 3	48	S 1	322	R 5	59	RW 3	1	-
V	168	Q 3	0,4344	B 3	48	S 1	297	R 4	57	RW 3	1	-
VI	175	Q 3	0,4363	B 3	47	S 1	314	R 5	48	RW 2	1	-
VII	170	Q 3	0,4432	B 3	49	S 1	334	R 5	50	RW 3	1	-
VIII	170	Q 3	0,4624	B 3	46	S 1	333	R 5	60	RW 3	1	-
IX	175	Q 3	0,4636	B 3	47	S 1	326	R 5	58	RW 3	1	-