

REMO 100 EQ
rozpuštědlová barva žlutá

Technické vlastnosti		
Měrná hmotnost	[g.cm ⁻³]	1,50 ± 0,1
Obsah sušiny	[%]	75
Výrobní konzistence (pohárek φ = 6 mm)	[s]	35 ± 15
Ředidlo		acetón
Premixová balotina		neobsažena
Podmínky pro aplikaci		
Výrobce doporučená teplota vzduchu	[°C]	min. 10
Výrobce doporučená relativní vlhkost vzduchu	[%]	max. 80
Dávkování barvy	[g.m ⁻²]	600
Druh dodatečného posypu		Swarco T 18 200-800
Dávkování dodatečného posypu	[g.m ⁻²]	300
Měření při pokládce na zkušebním úseku		
Tloušťka mokrého nástřiku	[μm]	400
Zasychání při teplotě vzduchu 27,5 °C	[min]	16

vzhled značení po 3 měsících



Výsledky měření a zařazení do tříd

Měření	denní viditelnost QD (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹)		drsnost SRT		noční viditelnost R (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹)		index opotřebení	
	M	S	M	S	M	S	M	S
po 3 měsících	110	124	48	46	225	164	1	1
třídy	Q 2	Q 2	S 1	S 1	R 4	R 3	-	-

Barvu lze použít pouze s dodatečným posypem.