

TEMPOLINE WR type II P6
folie barvy žluté

Technické vlastnosti		
Povrchová úprava		retroreflexní
Podmínky pro aplikaci		
Výrobce doporučená teplota vzduchu	[°C]	10 – 35
Výrobce doporučená teplota podkladu	[°C]	10 – 35
Noční teplota vzduchu	[°C]	min. 10
Výrobce doporučená relativní vlhkost vzduchu	[%]	max. 70
Aplikace na povrch vozovky		použití „primeru“
Měření při pokládce na zkušebním úseku		
Tloušťka folie	[mm]	1,8

vzhled značení po 2 měsících



Výsledky měření na zkušebním úseku po 2 měsících od pokládky a zařazení do tříd

místo měření	denní viditelnost QD (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹)	třídy	drsnost SRT	třídy	noční viditelnost R (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹) za sucha	třídy	index opotřebení	třídy
I	156	Q 3	47	S 1	386	R 5	1	-
II	161	Q 3	49	S 1	332	R 5	1	-
III	137	Q 3	46	S 1	303	R 5	1	-
IV	138	Q 3	48	S 1	351	R 5	1	-
V	138	Q 3	50	S 2	394	R 5	1	-
VI	151	Q 3	48	S 1	396	R 5	1	-
VII	159	Q 3	49	S 1	313	R 5	1	-
VIII	142	Q 3	51	S 2	293	R 4	1	-
IX	138	Q 3	50	S 2	384	R 5	1	-