

OBNOVA

rozpuštědlová barva Sinolack Normandie

Podklad

typ hmoty: termoplastická hmota na bázi uhlovodíkové pryskyřice
stáří podkladu v době obnovy: 12 měsíců

Obnova

materiál použitý na obnovu značení: rozpuštědlová barva Sinolack Normandie

Detail a popis stavu nástřiku po 12 měsících od pokládky



- bez poruch
- materiál na dodatečný posyp místy vydrolený
- ve všech oblastech měření vyhovující trvanlivost (index opotřebení)

Výsledky měření noční viditelnosti na zkušebním úseku v novém stavu, po 6 a po 12 měsících od pokládky

(dávkování barvy 600 g.m⁻², dodatečný posyp Sovitec 500-180 SBP ECO SRT v množství 400 g.m⁻²)

místo měření	noční viditelnost RL (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹)								
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
nový stav	427	421	422	417	411	439	419	389	408
po 6 měsících od pokládky	332	276	261	280	284	308	268	236	266
po 12 měsících od pokládky	269	163	147	174	176	185	115	110	129