

OBNOVA

rozpuštědlová barva Sinolack Bretagne

Podklad

typ hmoty: termoplastická hmota na bázi uhlovodíkové pryskyřice
stáří podkladu v době obnovy: 12 měsíců

Obnova

materiál použitý na obnovu značení: rozpuštědlová barva Sinolack Bretagne

Detail a popis stavu nástřiku po 12 měsících od pokládky



- bez poruch
- materiál na dodatečný posyp místy značně vydrolený
- ve všech oblastech měření vyhovující trvanlivost (index opotřebení)

Výsledky měření noční viditelnosti na zkušebním úseku v novém stavu, po 6 a po 12 měsících od pokládky

(dávkování barvy 600 g.m^{-2} , dodatečný posyp Sovitec 500-180 SBP ECO SRT v množství 270 g.m^{-2})

místo měření	noční viditelnost RL ($\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$)								
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
nový stav	345	343	336	337	369	374	358	328	340
po 6 měsících od pokládky	258	221	218	234	229	258	215	209	223
po 12 měsících od pokládky	182	134	130	138	133	154	114	104	115