

OBNOVA

rozpuštědlová barva Umanax BSZ-HSB

Podklad

typ hmoty: dvousložková plastická hmota nanášená za studena akrylátového typu
stáří podkladu v době obnovy: 12 měsíců

Obnova

materiál použitý na obnovu značení: rozpuštědlová barva Umanax BSZ-HSB

Detail a popis stavu nástřiku po 12 měsících od pokládky



- bez poruch
- materiál na dodatečný posyp místy značně vydrolený
- ve všech oblastech měření vyhovující trvanlivost (index opotřebení)

Výsledky měření noční viditelnosti na zkušebním úseku v novém stavu, po 6 a po 12 měsících od pokládky

(dávkování barvy 590 g.m^{-2} , dodatečný posyp Swarco T14 100-600 v množství 350 g.m^{-2})

| místo měření | noční viditelnost RL ($\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$) | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
| nový stav | 273 | 303 | 315 | 309 | 297 | 312 | 300 | 261 | 264 |
| po 6 měsících od pokládky | 238 | 224 | 208 | 231 | 225 | 270 | 219 | 178 | 175 |
| po 12 měsících od pokládky | 176 | 134 | 122 | 133 | 158 | 167 | 127 | 109 | 119 |