

OBNOVA

stříkaná plastická hmota Limboplast KSP 120

Podklad

typ hmoty: dvousložková plastická hmota nanášená za studena akrylátového typu
stáří podkladu v době obnovy: 12 měsíců

Obnova

materiál použitý na obnovu značení: stříkaná plastická hmota Limboplast KSP 120

Detail a popis stavu nástřiku po 12 měsících od pokládky



- bez poruch,
- materiál na dodatečný posyp místy vydrolený,
- ve všech oblastech měření vyhovující trvanlivost (index opotřebení)

Výsledky měření noční viditelnosti na zkušebním úseku v novém stavu, po 6 a po 12 měsících od pokládky

(dávkování barvy 440 g.m⁻², dodatečný posyp Swarcoflex 200-800 T18 M20 v množství 350 g.m⁻²)

místo měření	noční viditelnost RL (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹)								
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
nový stav	276	266	273	298	277	270	249	263	260
po 6 měsících od pokládky	231	173	175	191	202	214	177	161	180
po 12 měsících od pokládky	213	133	121	129	151	160	123	113	121