

OBNOVA

stříkaná plastická hmota Bascolin MP12

Podklad

typ hmoty: dvousložková plastická hmota nanášená za studena akrylátového typu
stáří podkladu v době obnovy: 12 měsíců

Obnova

materiál použitý na obnovu značení: stříkaná plastická hmota Bascolin MP12

Detail a popis stavu nástřiku po 12 měsících od pokládky



- bez poruch
- materiál na dodatečný posyp místy značně vydrolený
- ve všech oblastech měření vyhovující trvanlivost (index opotřebení)

Výsledky měření noční viditelnosti na zkušebním úseku v novém stavu, po 6 a po 12 měsících od pokládky

(dávkování barvy 420 g.m⁻², dodatečný posyp Weissker 4AH1 425-850 v množství 320 g.m⁻²)

místo měření	noční viditelnost RL (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹)								
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
nový stav	287	285	272	284	285	281	276	264	243
po 6 měsících od pokládky	245	199	179	192	221	228	191	166	162
po 12 měsících od pokládky	201	117	105	109	150	159	110	101	106