

OBNOVA

stříkaná plastická hmota Remo P Dual

Podklad

typ hmoty: dvousložková plastická hmota nanášená za studena akrylátového typu
stáří podkladu v době obnovy: 12 měsíců

Obnova

materiál použitý na obnovu značení: stříkaná plastická hmota Remo P Dual

Detail a popis stavu nástřiku po 12 měsících od pokládky



- bez poruch
- materiál na dodatečný posyp pouze místy vydrolený
- ve všech oblastech měření vyhovující trvanlivost (index opotřebení)

Výsledky měření noční viditelnosti na zkušebním úseku v novém stavu, po 6 a po 12 měsících od pokládky

(dávkování barvy 600 g.m⁻², dodatečný posyp Swarco SolidPlus 20 212-850 T18 v množství 400 g.m⁻²)

místo měření	noční viditelnost RL (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹)								
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
nový stav	324	421	343	461	470	451	462	521	480
po 6 měsících od pokládky	323	362	291	384	407	408	397	394	401
po 12 měsících od pokládky	309	293	237	267	315	325	274	227	263