

# OBNOVA

## stříkaná plastická hmota Remo P Dual

### Podklad

typ hmoty: termoplastická hmota na bázi uhlovodíkové pryskyřice  
stáří podkladu v době obnovy: 12 měsíců

### Obnova

materiál použitý na obnovu značení: stříkaná plastická hmota Remo P Dual

### Detail a popis stavu nástřiku po 12 měsících od pokládky



- bez poruch
- materiál na dodatečný posyp pouze místy vydrolený
- ve všech oblastech měření vyhovující trvanlivost (index opotřebení)

### Výsledky měření noční viditelnosti na zkušebním úseku v novém stavu, po 6 a po 12 měsících od pokládky

(dávkování barvy  $600 \text{ g.m}^{-2}$ , dodatečný posyp Swarco SolidPlus 20 212-850 T18 v množství  $400 \text{ g.m}^{-2}$ )

místo měření	noční viditelnost RL ( $\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$ )								
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
nový stav	439	475	484	447	427	433	476	461	477
po 6 měsících od pokládky	454	394	397	401	389	421	399	387	401
po 12 měsících od pokládky	397	297	289	294	336	356	287	254	292