

OBNOVA

stříkaná plastická hmota Signodur KSP EQ

Podklad

typ hmoty: dvousložková plastická hmota nanášená za studena akrylátového typu
stáří podkladu v době obnovy: 12 měsíců

Obnova

materiál použitý na obnovu značení: stříkaná plastická hmota Signodur KSP EQ

Detail a popis stavu nástřiku po 12 měsících od pokládky



- bez poruch
- materiál na dodatečný posyp místy vydrolený
- ve všech oblastech měření vyhovující trvanlivost (index opotřebení)

Výsledky měření noční viditelnosti na zkušebním úseku v novém stavu, po 6 a po 12 měsících od pokládky

(dávkování barvy 600 g.m⁻², dodatečný posyp Swarcoflex 200-800 T18 v množství 400 g.m⁻²)

místo měření	noční viditelnost RL (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹)								
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
nový stav	343	341	366	355	345	330	332	366	358
po 6 měsících od pokládky	297	277	264	269	279	285	260	260	271
po 12 měsících od pokládky	240	221	177	173	199	228	194	158	178